

Douglas ou Mélèze de Sibérie, naturel, raboté

■ Profil



Aspect claire-voie



Aspect claire-voie

■ Description

Bardage mélèze de Sibérie et douglas
Profil aspect claire-voie
Raboté
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Naturel
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Fixation par deux pointes inox dans la largeur
Qualité AB

■ Essence

Mélèze
Provenance Sibérie
Veinage assez fin à moyen
Densité : 650 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

■ Essence

Douglas
Provenance France
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage important
Densité : 530 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

■ Séchage

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de températures et d'hygrométrie sont contrôlées.

Les «plus-produits» :

- Meilleure stabilité dimensionnelle



Douglas naturel



Mélèze naturel

■ Sections et conditionnement

Sections	Lames/fardeau	Lames/paquet
20 x 135	245	5
26 x 135	112	4

Longueurs selon disponibilités