



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



TMU 84 NG*

TRAITEMENT MULTI-USAGES DE PRÉSERVATION DES BOIS

| | |
|--|---|
| Description du produit | <ul style="list-style-type: none">• Préventif et curatif.• Insecticide et fongicide.• Formule enrichie : anti-termites et anti-bleuissement en service**.• Facile d'application.• Excellente pénétration.• Prêt à l'emploi.• Non gras. Incolore et sans odeur.• Non inflammable. |
| Propriétés | <p>Préventif :</p> <ul style="list-style-type: none">• Insectes : capricornes, vrillettes, lyctus, termites.• Champignons de pourriture cubique et de discoloration du bois (bleuissement en service**). <p>Curatif :</p> <ul style="list-style-type: none">• Insectes : capricornes, vrillettes, termites***. Élimine tous les insectes en profondeur et empêche toute réinfection. |
| Destinations | <p>Bois intérieurs sains ou attequés : supports verticaux et horizontaux (lambris, escaliers, parquets, meubles...).</p> <p>Bois extérieurs sains ou attequés : supports verticaux (bardages, huisseries...) hors feuillus.</p> <p>Efficace pour les classes d'emploi : 1, 2 et 3a.</p> |
| Caractéristiques techniques | <p>Teinte : incolore après séchage.</p> <p>Température d'application : +5°C à +35°C.</p> <p>Conditionnement : 2,5 litres - 10 litres et 200 litres.</p> <p>Permétrine = 0,23% m/m.</p> <p>IPBC = 0,23% m/m.</p> <p>Propiconazole = 0,69% m/m.</p> <p>Peut déclencher une réaction allergique.</p> |
| Préparation du support | <p>S'applique sur un bois nu, sec, propre, dépoussiéré, décapé ou poncé sans aucune trace d'ancien revêtement.</p> <p>Sur un bois attequé : sonder, bûcher**** les bois de fortes sections ou brosser les parties attequées et friables à l'aide d'une brosse en laiton.</p> |
| Matériel d'application | Injection sous pression, pinceau, aspersion avec pulvérisateur de jardin, trempage (nous consulter). |
| Recommandations avant application | <p>Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage.</p> <p>Ne pas utiliser le traitement près d'une source de chaleur.</p> <p>Ne pas traiter les ruches.</p> <p>Agiter le produit avant application.</p> <p>Ventiler la zone d'application.</p> |
| Dilution | TMU 84 NG s'emploie pur sans aucune dilution, ni mélange avec un autre produit. |

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous contrôle.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Application

- **Sur bois neufs et sains** : badigeonner abondamment jusqu'à saturation du support ou asperger avec un pulvérisateur de jardin en prenant soin de régler la buse afin de ne pas provoquer un brouillard. Insister sur les abouts.
- **Sur bois attaqués** : sonder puis bûcher (éliminer les parties vermoulues). Renforcer ou remplacer les parties trop fragilisées. Badigeonner, pour les bois de faibles sections, à saturation en particulier sur les abouts.
- **Sur bois très attaqués** : percer en quinconce tous les 20 cm pour les grosses sections et tous les 40 cm pour les plus petites sections puis injecter TMU 84 NG. Terminer par un badigeonnage de surface.

Peut s'employer par trempage, nous consulter.

Rendement

5 m² par litre soit une consommation de 200 ml par m².

Séchage et recouvrabilité

Séchage complet à coeur : 24/48 heures dans les conditions normales de température et d'hygrométrie.

Recouvrable par une finition solvantée : au bout de 4 heures.

Recouvrable par une finition aqueuse : dès sec au toucher.

Non gras, TMU 84 NG peut être recouvert après séchage complet par les produits de protection Durieu /Owatrol. Compatible avec tout autre produit mono ou bi composant de finition.

Nettoyage du matériel d'application

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Stockage

Minimum 3 ans dans son emballage d'origine fermé. Craint le gel. Produit réversible : s'il vient à geler, il suffira d'agiter TMU 84 NG pour retrouver toute son efficacité. Ne pas déverser de produit dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser les emballages.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

** Sur bois déjà posé.

*** Concernant les termites, l'action curative sera mise en œuvre par un professionnel qualifié qui traitera impérativement les sols et les murs. Les bois termités, selon leur état d'infestation, devront être ou non remplacés.

**** Il est conseillé de renforcer ou remplacer les parties trop endommagées qui seraient fragilisées et n'offriraient plus une garantie de résistance suffisante.



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

TMU 84 NG est une marque



DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com